



**DELTA MACKALLES CIA. LTDA.**

Tu Equipo Confiable

### CINTA DE POLIESTER (Clase F<sup>1</sup>)

*Contracción típica 10% a 11% a 325°F/ 1 h.*  
Hilos continuos entrelazados de Poliéster de alta tenacidad. La cintas DHS de Western Filament minimiza el deshilado, mejora el aislamiento, y cuando está revestidas no se desgarran, rizan o desemarañan.

\*Revestimiento Sugerido: "CL" Poliuretano  
"W" Cera  
"X" Sin Revestimiento

NUMERO DE PARTE	ANCHO (cms.)	ESPESOR (cms.)	PUNTO DE RUPTURA FUERZA (kgs.)	PRESENTACION ESTANDAR (mts.)
DHS-00	.1.270	.064	318	76
DHS-0	.953	.051	186	229
DHS-1	.572	.038	86	229
DHS-2	.317	.025	45	229
DHS-3	.203	.025	27	457
DHS-4	.157	.025	20	457
DHS-XT-0	.635	.038	109	229



**DELTA MACKALLES CIA. LTDA.**

Tu Equipo Confiable